



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/04/2025 a 14/04/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: PALAZZO
Endereço: AV. OCEANICA, 1661

Contrato

102843

Certificado N°

071400

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12182

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	220+-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026191	2	ESTACA	14/04/25	12/05/25	28	210	42,0
				12/05/25	28		48,3
000026194	2	ESTACA	14/04/25	12/05/25	28	220	49,1
				12/05/25	28		44,7
000026195	2	ESTACA	14/04/25	12/05/25	28	220	43,6
				12/05/25	28		49,0
000026198	2	ESTACA	14/04/25	12/05/25	28	220	42,8
				12/05/25	28		44,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

20/06/2025