



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/05/2025 a 08/05/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: PALAZZO
Endereço: AV. OCEANICA, 1661

Contrato

103063

Certificado N°

071505

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026384	2	ESTRUTURAS	08/05/25	05/06/25 05/06/25	28 28	180	34,3 30,4
000026386	1	ESTRUTURAS	08/05/25	05/06/25	28	180	33,7
000026387	2	ESTRUTURAS	08/05/25	05/06/25 05/06/25	28 28	180	35,3 34,0
000026390	1	ESTRUTURAS	08/05/25	05/06/25	28	180	34,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

30/06/2025