



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/04/2025 a 29/04/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: ITAUNA GREEN
Endereço: RUA DAS PITANGAS, 122

Contrato

102221

Certificado N°

071526

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026326	1	ESTRUTURAS	29/04/25	27/05/25	28	180	31,8
000026327	1	ESTRUTURAS	29/04/25	27/05/25	28	180	32,8
000026328	1	ESTRUTURAS	29/04/25	27/05/25	28	180	31,2
000026330	1	ESTRUTURAS	29/04/25	27/05/25	28	180	31,7
000026332	2	ESTRUTURAS	29/04/25	27/05/25	28	180	30,8
				27/05/25	28		32,2
000026333	2	ESTRUTURAS	29/04/25	27/05/25	28	140	32,9
				27/05/25	28		38,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

30/01/2026