



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/07/2025 a 08/07/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L  
Obra: PALAZZO  
Endereço: AV. OCEANICA, 1661

**Contrato**

103063

**Certificado N°**

071799

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027282	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	38,6
				05/08/25	28		40,1
000027283	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	41,3
				05/08/25	28.		39,0
000027285	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	41,4
				05/08/25	28		38,1
000027287	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	40,4
				05/08/25	28		46,5
000027288	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	41,4
				05/08/25	28		37,4
000027289	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	37,1
				05/08/25	28		35,8
000027290	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	43,8
				05/08/25	28		49,4
000027291	2	LAJE	08/07/25	05/08/25	28	180	39,8
				05/08/25	28		46,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

**Data**

27/10/2025