



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/07/2025 a 23/07/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: PALAZZO
Endereço: AV. OCEANICA, 1661

Contrato

103063

Certificado N°

071898

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027486	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	40,3 44,2
000027488	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	40,5 38,9
000027489	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	190	36,3 36,6
000027492	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	38,5 36,5
000027493	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	40,0 37,0
000027494	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	190	39,2 35,5
000027497	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	190	44,6 40,2
000027498	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	46,8 43,6
000027499	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	40,8 41,9
000027504	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	39,9 38,9
000027506	2	LAJE	23/07/25	20/08/25 20/08/25	28 28	180	38,8 36,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

27/10/2025