



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/08/2025 a 01/08/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: ITAUNA GREEN
Endereço: RUA DAS PITANGAS, 122

Contrato

102221

Certificado N°

071923

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027612	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	40,6
				29/08/25	28		41,2
000027613	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	40,2
				29/08/25	28		42,8
000027615	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	39,0
				29/08/25	28		40,3
000027616	3	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	41,1
				29/08/25	28		41,9
				08/08/25	07		31,8
000027617	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	39,1
				29/08/25	28		38,7
000027618	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	39,5
				29/08/25	28		39,9
000027619	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	38,6
				29/08/25	28		46,1
000027620	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	38,7
				29/08/25	28		45,5
000027621	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	44,5
				29/08/25	28		44,0
000027623	3	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	41,9
				29/08/25	28		41,3
				08/08/25	07		30,6
000027625	3	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	38,5
				29/08/25	28		41,0
				08/08/25	07		31,1
000027626	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	170	47,6
				29/08/25	28		41,6
000027631	2	LAJE	01/08/25	29/08/25	28	180	38,8
				29/08/25	28		36,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

30/01/2026