



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/08/2025 a 08/08/2025

Cliente: OCEANICA GP CONSTRUÇOES L
Obra: PALAZZO
Endereço: AV. OCEANICA, 1661

Contrato

103063

Certificado N°

071955

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027718	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	190	39,1 36,8
000027719	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	37,5 38,4
000027721	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	40,9 38,8
000027723	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	41,5 38,2
000027725	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	37,3 37,0
000027727	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	41,6 37,8
000027728	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	44,8 40,5
000027729	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	190	40,5 41,7
000027731	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	190	40,5 36,6
000027733	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	40,6 39,7
000027736	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	37,1 37,3
000027738	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	38,9 38,0
000027739	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	39,3 39,9
000027742	2	LAJE	08/08/25	05/09/25 05/09/25	28 28	180	40,7 39,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

27/10/2025