



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/03/2024 a 07/03/2024

Cliente: ILHA DE MYKONOS RESIDENCE  
Obra: ILHA DE MYKONOS  
Endereço: RUA ITABORAI 326 LOJA 13

**Contrato**

092694

**Certificado N°**

097702

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17081

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	PELOTIS POLIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000045328	3	PELOTIS POLIDA	07/03/24	12/03/24	05	120	25,9
				04/04/24	28		41,5
				04/04/24	28		41,6
000045331	3	PELOTIS POLIDA	07/03/24	12/03/24	05	120	26,8
				04/04/24	28		41,5
				04/04/24	28		43,3
000045333	3	PELOTIS POLIDA	07/03/24	12/03/24	05	120	25,5
				04/04/24	28		38,2
				04/04/24	28		41,7
000045337	3	PELOTIS	07/03/24	12/03/24	05	130	25,8
				04/04/24	28		41,0
				04/04/24	28		40,3
000045339	3	PELOTIS	07/03/24	12/03/24	05	120	25,9
				04/04/24	28		40,3
				04/04/24	28		39,4
000045345	3	PELOTIS	07/03/24	12/03/24	05	120	26,9
				04/04/24	28		41,2
				04/04/24	28		43,0
000045348	3	PELOTIS	07/03/24	12/03/24	05	120	29,0
				04/04/24	28		38,2
				04/04/24	28		42,3
000045355	3	PELOTIS	07/03/24	12/03/24	05	120	31,3
				04/04/24	28		40,1
				04/04/24	28		39,8
000045358	3	PELOTIS	07/03/24	12/03/24	05	120	26,5
				04/04/24	28		40,7
				04/04/24	28		41,0
000045360	3	PELOTIS	07/03/24	12/03/24	05	120	26,6
				04/04/24	28		38,9
				04/04/24	28		37,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

**Data**

20/08/2025