



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/06/2024 a 26/06/2024

Cliente: ILHA DE MYKONOS RESIDENCE
Obra: ILHA DE MYKONOS
Endereço: RUA ITABORAI 326 LOJA 13

Contrato

092694

Certificado N°

099442

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17081

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	10 TIPO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000047176	3	10 TIPO	26/06/24	01/07/24	05	100	25,5
				24/07/24	28		47,7
				24/07/24	28		51,7
000047177	3	10 TIPO	26/06/24	01/07/24	05	120	28,5
				24/07/24	28		38,7
				24/07/24	28		41,2
000047182	3	10 TIPO	26/06/24	01/07/24	05	120	26,7
				24/07/24	28		40,8
				24/07/24	28		41,6
000047185	3	10 TIPO	26/06/24	01/07/24	05	120	26,8
				24/07/24	28		41,4
				24/07/24	28		40,4
000047188	3	10 TIPO	26/06/24	01/07/24	05	110	28,2
				24/07/24	28		40,7
				24/07/24	28		39,9
000047196	3	10 TIPO	26/06/24	01/07/24	05	130	26,0
				24/07/24	28		40,6
				24/07/24	28		39,8
000047198	3	10 TIPO	26/06/24	01/07/24	05	120	26,4
				24/07/24	28		43,5
				24/07/24	28		42,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/08/2025