



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/07/2024 a 05/07/2024

Cliente: ILHA DE MYKONOS RESIDENCE
Obra: ILHA DE MYKONOS
Endereço: RUA ITABORAI 326 LOJA 13

Contrato

092694

Certificado N°

099643

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17081

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	DUPLEX INFERIOR	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000047345	3	DUPLEX INFERIOR	05/07/24	10/07/24	05	110	26,5
				02/08/24	28		48,1
				02/08/24	28		48,0
000047346	3	DUPLEX INFERIOR	05/07/24	10/07/24	05	100	25,2
				02/08/24	28		45,6
				02/08/24	28		47,0
000047350	3	DUPLEX INFERIOR	05/07/24	10/07/24	05	120	23,9
				02/08/24	28		43,0
				02/08/24	28		41,2
000047352	3	DUPLEX INFERIOR	05/07/24	10/07/24	05	120	24,0
				02/08/24	28		42,8
				02/08/24	28		44,4
000047356	3	DUPLEX INFERIOR	05/07/24	10/07/24	05	140	25,3
				02/08/24	28		42,4
				02/08/24	28		45,3
000047359	3	DUPLEX INFERIOR	05/07/24	10/07/24	05	130	24,8
				02/08/24	28		43,2
				02/08/24	28		44,9
000047375	3	DUPLEX INFERIOR	05/07/24	10/07/24	05	130	23,2
				02/08/24	28		41,8
				02/08/24	28		44,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

Data

20/08/2025