



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/05/2022 a 28/05/2022

Cliente: AMEL ASSESSORIA ADMINIS
Obra: LAJE
Endereço: AV INDEPENDENCIA, 819

Contrato

093531

Certificado N°

063758

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11443

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40	160+-30	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	01		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018737	1	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	31,2
000018738	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	32,6
				25/06/22	28		31,1
000018739	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	30,9
				25/06/22	28		31,0
000018740	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	33,0
				25/06/22	28		31,0
000018741	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	31,1
				25/06/22	28		37,2
000018742	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	30,8
				25/06/22	28		30,2
000018743	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	31,1
				25/06/22	28		30,6
000018744	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	33,9
				25/06/22	28		30,3
000018745	2	PISO	28/05/22	25/06/22	28	180	33,6
				25/06/22	28		30,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

19/07/2022