



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/06/2022 a 23/06/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado Nº

088503

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17044

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019273	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	24,3
				30/06/22	07		25,6
				21/07/22	28		35,5
				21/07/22	28		35,4
000019274	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	27,7
				30/06/22	07		28,0
				21/07/22	28		38,1
				21/07/22	28		35,2
000019275	3	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	21,4
				30/06/22	07		21,0
				21/07/22	28		35,6
000019276	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	27,3
				30/06/22	07		27,1
				21/07/22	28		41,3
				21/07/22	28		41,4
000019277	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	25,3
				30/06/22	07		25,2
				21/07/22	28		39,2
				21/07/22	28		35,6
000019278	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	110	26,1
				30/06/22	07		26,1
				21/07/22	28		35,5
				21/07/22	28		36,9
000019279	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	110	25,7
				30/06/22	07		26,0
				21/07/22	28		36,4
				21/07/22	28		37,9
000019280	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,0
				30/06/22	07		24,9
				21/07/22	28		39,2
				21/07/22	28		36,0
000019281	4	LAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,7
				30/06/22	07		22,9
				21/07/22	28		37,4
				21/07/22	28		38,7
000019282	4	LLAJE PISO (IMPERMEABILIZANTE)	23/06/22	30/06/22	07	120	22,7
				30/06/22	07		23,3
				21/07/22	28		40,4
				21/07/22	28		39,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
01/08/2022