



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/08/2022 a 26/08/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado Nº

089432

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PILARES	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020095	6	PILARES	26/08/22	02/09/22	07	140	23,0
				02/09/22	07		22,9
				02/09/22	07		20,6
				23/09/22	28		48,0
				23/09/22	28		43,2
				23/09/22	28		49,8
000020096	6	PILARES	26/08/22	02/09/22	07	140	23,8
				02/09/22	07		25,7
				02/09/22	07		22,6
				23/09/22	28		45,5
				23/09/22	28		51,8
				23/09/22	28		47,2
000020099	6	PILARES	26/08/22	02/09/22	07	140	25,6
				02/09/22	07		25,8
				02/09/22	07		22,1
				23/09/22	28		51,7
				23/09/22	28		52,5
				23/09/22	28		51,0
000020101	4	PILARES	26/08/22	02/09/22	07	140	25,4
				02/09/22	07		23,5
				23/09/22	28		48,1
				23/09/22	28		48,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/10/2022