



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/09/2022 a 16/09/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

089728

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020298	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	26,1
				14/10/22	28		49,9
				14/10/22	28		49,6
000020299	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	125	25,4
				14/10/22	28		44,7
				14/10/22	28		44,9
000020300	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	25,1
				14/10/22	28		43,0
				14/10/22	28		43,4
000020301	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	30,3
				14/10/22	28		46,5
				14/10/22	28		45,3
000020303	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	25,3
				14/10/22	28		46,8
				14/10/22	28		46,7
000020304	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	25,3
				14/10/22	28		45,2
				14/10/22	28		46,4
000020305	3	LAJE	16/09/22	23/09/22	07	140	25,4
				14/10/22	28		43,7
				14/10/22	28		44,8
000020306	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	26,7
				14/10/22	28		44,6
				14/10/22	28		42,9
000020307	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	27,5
				14/10/22	28		46,9
				14/10/22	28		45,9
000020308	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	28,2
				14/10/22	28		45,0
				14/10/22	28		41,0
000020309	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	26,9
				14/10/22	28		44,0
				14/10/22	28		44,6
000020310	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	27,3
				14/10/22	28		37,8
				14/10/22	28		37,3
000020312	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	135	29,4
				14/10/22	28		41,9
				14/10/22	28		42,2
000020313	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	28,3
				14/10/22	28		42,1
				14/10/22	28		42,5
000020314	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	27,8
				14/10/22	28		47,6
				14/10/22	28		48,9
000020315	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	26,3
				14/10/22	28		45,1
				14/10/22	28		43,9
000020316	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	26,9
				14/10/22	28		39,3
				14/10/22	28		37,9
000020317	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	120	29,4
				14/10/22	28		47,9

				14/10/22	28		48,4
000020318	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	27,4
				14/10/22	28		44,8
				14/10/22	28		45,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
27/10/2022