



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 16/09/2022 a 16/09/2022**

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

089729

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020319	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	25,4
				14/10/22	28		45,0
				14/10/22	28		48,8
000020320	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	24,3
				14/10/22	28		42,1
				14/10/22	28		41,4
000020321	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	120	29,1
				14/10/22	28		46,5
				14/10/22	28		47,5
000020322	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	27,7
				14/10/22	28		45,6
				14/10/22	28		43,8
000020323	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	135	25,8
				14/10/22	28		42,8
				14/10/22	28		43,6
000020324	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	120	28,5
				14/10/22	28		46,8
				14/10/22	28		47,0
000020326	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	25,7
				14/10/22	28		44,6
				14/10/22	28		44,8
000020327	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	100	28,9
				14/10/22	28		46,4
				14/10/22	28		46,3
000020329	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	120	27,2
				14/10/22	28		38,0
				14/10/22	28		35,7
000020330	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	26,5
				14/10/22	28		38,1
				14/10/22	28		36,2
000020332	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	25,4
				14/10/22	28		35,8
				14/10/22	28		35,9
000020334	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	25,2
				14/10/22	28		40,7
				14/10/22	28		36,6
000020335	3	LAJE	16/09/22	23/09/22	07	120	24,3
				14/10/22	28		45,6
				14/10/22	28		43,4
000020336	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	26,9
				14/10/22	28		46,0
				14/10/22	28		40,9
000020337	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	26,8
				14/10/22	28		43,3
				14/10/22	28		47,3
000020338	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	28,5
				14/10/22	28		46,9
				14/10/22	28		46,7
000020339	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	140	26,2
				14/10/22	28		42,6
				14/10/22	28		41,2
000020340	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	130	27,0
				14/10/22	28		40,2

				14/10/22	28		42,4
000020341	3	PISO	16/09/22	23/09/22	07	120	28,9
				14/10/22	28		42,6
				14/10/22	28		45,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
27/10/2022