



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/11/2022 a 08/11/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado Nº

090638

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	CORTINA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020826	4	CORTINA	08/11/22	16/11/22	08	140	35,8
				16/11/22	08		36,4
				06/12/22	28		43,4
				06/12/22	28		44,5
000020827	4	CORTINA	08/11/22	16/11/22	08	125	35,8
				16/11/22	08		34,8
				06/12/22	28		44,5
				06/12/22	28		47,5
000020829	4	CORTINA	08/11/22	16/11/22	08	140	32,1
				16/11/22	08		36,9
				06/12/22	28		47,3
				06/12/22	28		45,7
000020831	4	CORTINA	08/11/22	16/11/22	08	130	32,1
				16/11/22	08		28,0
				06/12/22	28		47,2
				06/12/22	28		46,0
000020832	4	CORTINA	08/11/22	16/11/22	08	140	30,1
				16/11/22	08		31,2
				06/12/22	28		45,1
				06/12/22	28		44,8
000020833	4	CORTINA	08/11/22	16/11/22	08	140	37,4
				16/11/22	08		34,2
				06/12/22	28		46,0
				06/12/22	28		44,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/12/2022