



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/11/2022 a 10/11/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

090670

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020856	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	28,9
				17/11/22	07		29,2
				08/12/22	28		45,3
				08/12/22	28		47,0
000020857	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	120	33,3
				17/11/22	07		31,2
				08/12/22	28		45,7
				08/12/22	28		47,3
000020858	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	28,7
				17/11/22	07		30,4
				08/12/22	28		46,1
				08/12/22	28		48,5
000020861	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	135	31,5
				17/11/22	07		32,6
				08/12/22	28		44,8
				08/12/22	28		45,8
000020862	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	135	30,8
				17/11/22	07		32,2
				08/12/22	28		46,1
				08/12/22	28		47,2
000020863	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	28,7
				17/11/22	07		30,8
				08/12/22	28		44,5
				08/12/22	28		46,2
000020865	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	34,6
				17/11/22	07		32,7
				08/12/22	28		47,3
				08/12/22	28		45,3
000020867	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	34,4
				17/11/22	07		34,7
				08/12/22	28		45,7
				08/12/22	28		48,4
000020868	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	32,9
				17/11/22	07		33,2
				08/12/22	28		48,6
				08/12/22	28		49,9
000020869	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	120	34,6
				17/11/22	07		33,8
				08/12/22	28		45,3
				08/12/22	28		47,7
000020872	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	130	34,4
				17/11/22	07		33,1
				08/12/22	28		40,7
				08/12/22	28		39,6
000020873	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	135	31,3
				17/11/22	07		32,1
				08/12/22	28		39,0
				08/12/22	28		41,5
000020875	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	31,3
				17/11/22	07		31,9
				08/12/22	28		46,1
				08/12/22	28		46,2
000020876	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	31,3

				17/11/22	07		32,1
				08/12/22	28		46,7
				08/12/22	28		48,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
21/12/2022