



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/11/2022 a 10/11/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

090671

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020877	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	31,2
				17/11/22	07		31,8
				08/12/22	28		46,5
				08/12/22	28		48,2
000020878	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	120	32,1
				17/11/22	07		31,2
				08/12/22	28		43,8
				08/12/22	28		45,8
000020879	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	29,5
				17/11/22	07		32,4
				08/12/22	28		47,4
				08/12/22	28		48,9
000020881	4	ELAJE	10/11/22	17/11/22	07	130	34,6
				17/11/22	07		33,4
				08/12/22	28		46,7
				08/12/22	28		47,8
000020882	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	30,8
				17/11/22	07		29,5
				08/12/22	28		47,6
				08/12/22	28		46,5
000020885	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	130	27,5
				17/11/22	07		27,5
				08/12/22	28		46,5
				08/12/22	28		45,6
000020886	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	130	32,3
				17/11/22	07		33,7
				08/12/22	28		50,7
				08/12/22	28		48,6
000020887	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	29,6
				17/11/22	07		31,1
				08/12/22	28		43,7
				08/12/22	28		44,0
000020888	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	30,4
				17/11/22	07		28,9
				08/12/22	28		41,5
				08/12/22	28		40,9
000020889	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	135	30,0
				17/11/22	07		30,9
				08/12/22	28		45,9
				08/12/22	28		46,5
000020891	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	28,6
				17/11/22	07		30,6
				08/12/22	28		47,2
				08/12/22	28		48,4
000020893	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	130	30,6
				17/11/22	07		33,4
				08/12/22	28		46,2
				08/12/22	28		46,2
000020894	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	30,3
				17/11/22	07		30,3
				08/12/22	28		46,1
				08/12/22	28		45,8
000020895	4	LAJE	10/11/22	17/11/22	07	140	29,9

				17/11/22	07		31,7
				08/12/22	28		47,3
				08/12/22	28		47,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
21/12/2022