



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/12/2022 a 15/12/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

091333

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021107	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	31,8
				22/12/22	07		30,3
				12/01/23	28		42,1
				12/01/23	28		41,0
000021108	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	30,9
				22/12/22	07		31,4
				12/01/23	28		40,7
				12/01/23	28		42,2
000021109	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	130	33,4
				22/12/22	07		33,0
				12/01/23	28		41,2
				12/01/23	28		38,3
000021111	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	130	32,6
				22/12/22	07		32,8
				12/01/23	28		43,0
				12/01/23	28		41,0
000021112	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	26,7
				22/12/22	07		27,2
				12/01/23	28		36,3
				12/01/23	28		35,9
000021113	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	125	27,5
				22/12/22	07		31,8
				12/01/23	28		36,3
				12/01/23	28		35,1
000021114	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	30,6
				22/12/22	07		28,9
				12/01/23	28		36,0
				12/01/23	28		35,0
000021115	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	33,6
				22/12/22	07		32,5
				12/01/23	28		39,0
				12/01/23	28		37,6
000021116	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	120	32,0
				22/12/22	07		32,4
				12/01/23	28		35,6
				12/01/23	28		39,3
000021117	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	33,6
				22/12/22	07		32,8
				12/01/23	28		48,0
				12/01/23	28		47,4
000021118	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	125	31,7
				22/12/22	07		32,4
				12/01/23	28		43,2
				12/01/23	28		41,6
000021119	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	120	32,1
				22/12/22	07		32,8
				12/01/23	28		45,3
				12/01/23	28		44,2
000021120	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	120	33,4
				22/12/22	07		31,4
				12/01/23	28		43,5
				12/01/23	28		41,1
000021121	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	28,0

				22/12/22	07		27,9
				12/01/23	28		39,6
				12/01/23	28		38,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/03/2023