



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/12/2022 a 15/12/2022

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

091334

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021122	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	100	33,6
				22/12/22	07		33,5
				12/01/23	28		38,9
				12/01/23	28		42,5
000021123	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	28,4
				22/12/22	07		32,2
				12/01/23	28		39,3
				12/01/23	28		43,4
000021124	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	110	30,2
				22/12/22	07		30,5
				12/01/23	28		43,7
				12/01/23	28		42,8
000021125	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	130	29,8
				22/12/22	07		30,4
				12/01/23	28		42,4
				12/01/23	28		42,3
000021127	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	130	29,8
				22/12/22	07		28,1
				12/01/23	28		45,1
				12/01/23	28		44,6
000021128	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	31,4
				22/12/22	07		33,3
				12/01/23	28		47,3
				12/01/23	28		48,9
000021131	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	120	28,7
				22/12/22	07		28,8
				12/01/23	28		48,1
				12/01/23	28		45,0
000021132	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	140	28,2
				22/12/22	07		28,1
				12/01/23	28		43,5
				12/01/23	28		45,3
000021133	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	110	27,0
				22/12/22	07		26,9
				12/01/23	28		46,3
				12/01/23	28		46,5
000021134	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	110	30,0
				22/12/22	07		29,8
				12/01/23	28		40,0
				12/01/23	28		42,6
000021136	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	130	28,1
				22/12/22	07		26,9
				12/01/23	28		44,7
				12/01/23	28		45,7
000021137	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	130	25,9
				22/12/22	07		26,5
				12/01/23	28		37,9
				12/01/23	28		45,2
000021138	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	130	29,0
				22/12/22	07		31,5
				12/01/23	28		46,7
				12/01/23	28		45,3
000021139	4	LAJE	15/12/22	22/12/22	07	125	28,0

				22/12/22	07		27,7
				12/01/23	28		48,8
				12/01/23	28		46,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
02/02/2023