



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/03/2023 a 20/03/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

092621

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021879	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	135	35,6
				27/03/23	07		33,4
				17/04/23	28		44,1
				17/04/23	28		47,4
000021880	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	130	34,5
				27/03/23	07		34,2
				17/04/23	28		49,5
				17/04/23	28		47,2
000021881	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	110	36,2
				27/03/23	07		35,2
				17/04/23	28		44,1
				17/04/23	28		46,5
000021882	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	130	33,0
				27/03/23	07		35,8
				17/04/23	28		47,6
				17/04/23	28		45,7
000021883	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	130	36,9
				27/03/23	07		38,5
				17/04/23	28		46,2
				17/04/23	28		48,5
000021884	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	130	36,9
				27/03/23	07		37,0
				17/04/23	28		48,7
				17/04/23	28		46,1
000021885	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	35,0
				27/03/23	07		34,2
				17/04/23	28		46,2
				17/04/23	28		47,1
000021886	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	130	36,0
				27/03/23	07		34,8
				17/04/23	28		49,7
				17/04/23	28		49,4
000021887	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	120	31,0
				27/03/23	07		33,3
				17/04/23	28		44,6
				17/04/23	28		43,7
000021888	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	32,8
				27/03/23	07		33,7
				17/04/23	28		41,2
				17/04/23	28		44,8
000021889	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	29,9
				27/03/23	07		31,8
				17/04/23	28		40,9
				17/04/23	28		42,8
000021890	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	120	32,2
				27/03/23	07		33,4
				17/04/23	28		42,8
				17/04/23	28		46,3
000021891	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	125	33,4
				27/03/23	07		32,9
				17/04/23	28		43,8
				17/04/23	28		47,0
000021892	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	120	32,2

				27/03/23	07		33,8
				17/04/23	28		44,0
				17/04/23	28		41,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
24/04/2023