



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/03/2023 a 20/03/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

092622

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000021893	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	120	32,8
				27/03/23	07		34,2
				17/04/23	28		45,1
				17/04/23	28		44,4
000021894	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	30,7
				27/03/23	07		29,6
				17/04/23	28		44,4
				17/04/23	28		42,4
000021895	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	28,9
				27/03/23	07		32,2
				17/04/23	28		40,3
				17/04/23	28		44,7
000021896	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	120	29,2
				27/03/23	07		32,2
				17/04/23	28		38,3
				17/04/23	28		39,0
000021897	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	135	29,0
				27/03/23	07		29,0
				17/04/23	28		41,2
				17/04/23	28		36,0
000021898	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	30,6
				27/03/23	07		29,9
				17/04/23	28		35,6
				17/04/23	28		44,1
000021899	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	145	29,8
				27/03/23	07		28,5
				17/04/23	28		45,9
				17/04/23	28		43,1
000021900	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	120	26,0
				27/03/23	07		27,7
				17/04/23	28		43,5
				17/04/23	28		40,8
000021901	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	28,0
				27/03/23	07		29,2
				17/04/23	28		39,6
				17/04/23	28		41,4
000021902	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	150	26,9
				27/03/23	07		27,1
				17/04/23	28		35,8
				17/04/23	28		41,6
000021903	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	30,7
				27/03/23	07		28,1
				17/04/23	28		41,0
				17/04/23	28		41,7
000021904	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	140	27,8
				27/03/23	07		32,7
				17/04/23	28		40,2
				17/04/23	28		40,6
000021905	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	125	32,7
				27/03/23	07		31,0
				17/04/23	28		41,8
				17/04/23	28		42,4
000021906	4	LAJE	20/03/23	27/03/23	07	120	26,6

				27/03/23	07		29,4
				17/04/23	28		42,6
				17/04/23	28		44,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
24/04/2023