



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 10/04/2023 a 10/04/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

092949

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LJAE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022036	4	LJAE	10/04/23	18/04/23	08	140	35,1
				18/04/23	08		37,3
				08/05/23	28		53,0
				08/05/23	28		50,2
000022037	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	150	37,3
				18/04/23	08		37,2
				08/05/23	28		53,3
				08/05/23	28		55,0
000022040	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	120	42,8
				18/04/23	08		40,6
				08/05/23	28		54,7
				08/05/23	28		54,9
000022041	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	125	38,5
				18/04/23	08		38,6
				08/05/23	28		51,1
				08/05/23	28		48,8
000022042	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	37,9
				18/04/23	08		35,9
				08/05/23	28		50,9
				08/05/23	28		47,9
000022043	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	37,3
				18/04/23	08		37,1
				08/05/23	28		50,6
				08/05/23	28		50,2
000022044	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	31,5
				18/04/23	08		32,2
				08/05/23	28		46,9
				08/05/23	28		48,5
000022045	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	34,1
				18/04/23	08		33,1
				08/05/23	28		51,2
				08/05/23	28		51,5
000022046	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	120	39,7
				18/04/23	08		38,8
				08/05/23	28		49,2
				08/05/23	28		53,7
000022047	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	38,5
				18/04/23	08		38,2
				08/05/23	28		53,4
				08/05/23	28		54,1
000022049	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	34,1
				18/04/23	08		35,0
				08/05/23	28		49,7
				08/05/23	28		48,1
000022050	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	40,2
				18/04/23	08		40,5
				08/05/23	28		55,7
				08/05/23	28		52,9
000022052	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	35,6
				18/04/23	08		35,5
				08/05/23	28		51,4
				08/05/23	28		52,9
000022053	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	34,8

				18/04/23	08		33,2
				08/05/23	28		48,2
				08/05/23	28		51,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**  
**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

Data
24/05/2023