



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/04/2023 a 10/04/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

092950

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022054	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	36,6
				18/04/23	08		37,6
				08/05/23	28		53,0
				08/05/23	28		51,9
000022055	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	150	33,5
				18/04/23	08		33,3
				08/05/23	28		51,2
				08/05/23	28		49,2
000022056	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	36,3
				18/04/23	08		35,3
				08/05/23	28		49,3
				08/05/23	28		52,0
000022057	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	35,8
				18/04/23	08		37,5
				08/05/23	28		50,9
				08/05/23	28		53,6
000022058	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	33,9
				18/04/23	08		37,7
				08/05/23	28		52,2
				08/05/23	28		50,8
000022059	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	135	34,8
				18/04/23	08		33,6
				08/05/23	28		51,0
				08/05/23	28		47,8
000022060	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	34,7
				18/04/23	08		35,8
				08/05/23	28		48,4
				08/05/23	28		46,7
000022061	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	120	34,7
				18/04/23	08		32,3
				08/05/23	28		48,2
				08/05/23	28		47,2
000022062	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	140	32,9
				18/04/23	08		33,2
				08/05/23	28		50,7
				08/05/23	28		48,6
000022063	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	34,1
				18/04/23	08		35,4
				08/05/23	28		47,2
				08/05/23	28		50,3
000022064	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	130	31,4
				18/04/23	08		34,2
				08/05/23	28		48,4
				08/05/23	28		47,3
000022065	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	120	37,0
				18/04/23	08		38,2
				08/05/23	28		53,1
				08/05/23	28		53,0
000022066	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	120	35,8
				18/04/23	08		36,1
				08/05/23	28		48,8
				08/05/23	28		48,2
000022067	4	LAJE	10/04/23	18/04/23	08	120	35,7

				18/04/23	08		37,8
				08/05/23	28		50,4
				08/05/23	28		51,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
24/05/2023