



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/05/2023 a 02/05/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

093234

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022156	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	140	29,0
				08/05/23	06		32,6
				30/05/23	28		55,6
				30/05/23	28		52,2
000022157	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	160	33,6
				08/05/23	06		31,6
				30/05/23	28		48,5
				30/05/23	28		46,1
000022158	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	160	34,3
				08/05/23	06		33,4
				30/05/23	28		50,0
				30/05/23	28		53,7
000022159	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	160	33,7
				08/05/23	06		33,5
				30/05/23	28		52,8
				30/05/23	28		50,5
000022161	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	125	32,7
				08/05/23	06		31,6
				30/05/23	28		54,4
				30/05/23	28		51,4
000022162	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	170	32,3
				08/05/23	06		32,4
				30/05/23	28		49,8
				30/05/23	28		47,6
000022163	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	130	35,4
				08/05/23	06		35,7
				30/05/23	28		52,3
				30/05/23	28		53,7
000022164	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	100	37,9
				08/05/23	06		35,7
				30/05/23	28		53,4
				30/05/23	28		55,9
000022165	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	180	31,2
				08/05/23	06		32,3
				30/05/23	28		45,9
				30/05/23	28		47,6
000022166	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	140	36,4
				08/05/23	06		36,1
				30/05/23	28		54,2
				30/05/23	28		53,8
000022167	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	155	29,9
				08/05/23	06		29,6
				30/05/23	28		48,6
				30/05/23	28		48,1
000022168	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	160	33,3
				08/05/23	06		30,9
				30/05/23	28		49,8
				30/05/23	28		52,8
000022169	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	110	32,0
				08/05/23	06		32,0
				30/05/23	28		49,5
				30/05/23	28		51,5
000022170	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	120	29,4

				08/05/23	06		31,0
				30/05/23	28		52,6
				30/05/23	28		49,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/06/2023