



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 02/05/2023 a 02/05/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

093235

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022172	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	120	31,5
				08/05/23	06		29,9
				30/05/23	28		52,5
				30/05/23	28		53,5
000022173	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	150	35,5
				08/05/23	06		34,8
				30/05/23	28		54,4
				30/05/23	28		52,6
000022174	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	110	34,8
				08/05/23	06		30,9
				30/05/23	28		54,2
				30/05/23	28		56,4
000022175	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	150	31,9
				08/05/23	06		34,0
				30/05/23	28		53,6
				30/05/23	28		54,8
000022176	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	120	32,0
				08/05/23	06		30,3
				30/05/23	28		54,0
				30/05/23	28		54,8
000022177	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	120	33,1
				08/05/23	06		32,5
				30/05/23	28		48,9
				30/05/23	28		53,3
000022178	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	120	33,7
				08/05/23	06		32,0
				30/05/23	28		59,7
				30/05/23	28		57,1
000022179	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	150	30,9
				08/05/23	06		29,4
				30/05/23	28		48,9
				30/05/23	28		48,3
000022181	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	140	30,6
				08/05/23	06		32,9
				30/05/23	28		48,6
				30/05/23	28		54,0
000022182	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	140	34,5
				08/05/23	06		32,8
				30/05/23	28		55,0
				30/05/23	28		53,0
000022183	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	120	31,6
				08/05/23	06		32,2
				30/05/23	28		48,9
				30/05/23	28		48,1
000022184	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	150	30,2
				08/05/23	06		31,4
				30/05/23	28		52,2
				30/05/23	28		52,2
000022185	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	130	33,6
				08/05/23	06		33,3
				30/05/23	28		56,3
				30/05/23	28		53,7
000022186	4	LAJE	02/05/23	08/05/23	06	140	37,0

				08/05/23	06		36,2
				30/05/23	28		56,7
				30/05/23	28		58,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**  
**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

Data
12/06/2023