



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 22/05/2023 a 22/05/2023**

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

093787

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022328	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	150	27,8
				29/05/23	07		27,0
				19/06/23	28		46,1
				19/06/23	28		44,5
000022329	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	140	29,6
				29/05/23	07		29,0
				19/06/23	28		48,2
				19/06/23	28		47,0
000022330	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	145	28,8
				29/05/23	07		28,6
				19/06/23	28		53,5
				19/06/23	28		51,2
000022331	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	150	34,9
				29/05/23	07		30,9
				19/06/23	28		54,2
				19/06/23	28		54,6
000022333	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	140	33,3
				29/05/23	07		30,9
				19/06/23	28		49,9
				19/06/23	28		48,8
000022334	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	145	28,4
				29/05/23	07		31,3
				19/06/23	28		50,3
				19/06/23	28		53,2
000022335	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	150	28,0
				29/05/23	07		26,8
				19/06/23	28		47,6
				19/06/23	28		48,9
000022336	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	160	30,9
				29/05/23	07		31,2
				19/06/23	28		48,0
				19/06/23	28		50,0
000022337	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	135	29,9
				29/05/23	07		31,9
				19/06/23	28		47,1
				19/06/23	28		52,2
000022338	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	135	32,5
				29/05/23	07		33,8
				19/06/23	28		53,5
				19/06/23	28		54,1
000022340	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	130	32,7
				29/05/23	07		32,3
				19/06/23	28		48,7
				19/06/23	28		52,5
000022341	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	145	27,4
				29/05/23	07		27,7
				19/06/23	28		50,1
				19/06/23	28		48,0
000022343	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	140	30,5
				29/05/23	07		31,8
				19/06/23	28		49,7
				19/06/23	28		48,7
000022345	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	140	28,2

				29/05/23	07		27,9
				19/06/23	28		49,9
				19/06/23	28		47,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**  
**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

<b>Data</b>
28/06/2023