



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/05/2023 a 22/05/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

093788

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022346	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	150	34,1
				29/05/23	07		32,6
				19/06/23	28		52,3
				19/06/23	28		50,9
000022347	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	140	32,2
				29/05/23	07		34,4
				19/06/23	28		51,8
				19/06/23	28		51,1
000022349	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	145	28,5
				29/05/23	07		31,0
				19/06/23	28		48,1
				19/06/23	28		47,4
000022350	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	120	29,6
				29/05/23	07		31,7
				19/06/23	28		50,4
				19/06/23	28		50,8
000022351	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	130	33,9
				29/05/23	07		32,0
				19/06/23	28		50,5
				19/06/23	28		52,1
000022352	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	130	33,9
				29/05/23	07		32,1
				19/06/23	28		51,8
				19/06/23	28		49,1
000022353	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	160	30,6
				29/05/23	07		30,5
				19/06/23	28		44,7
				19/06/23	28		46,5
000022354	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	140	28,7
				29/05/23	07		29,4
				19/06/23	28		51,3
				19/06/23	28		50,3
000022356	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	140	29,6
				29/05/23	07		30,7
				19/06/23	28		49,1
				19/06/23	28		51,9
000022358	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	180	31,1
				29/05/23	07		29,7
				19/06/23	28		50,2
				19/06/23	28		47,7
000022359	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	120	33,7
				29/05/23	07		31,7
				19/06/23	28		55,9
				19/06/23	28		52,2
000022360	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	165	25,5
				29/05/23	07		25,9
				19/06/23	28		50,7
				19/06/23	28		50,8
000022361	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	120	32,2
				29/05/23	07		33,6
				19/06/23	28		49,8
				19/06/23	28		48,4
000022363	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	120	25,2

				29/05/23	07		27,8
				19/06/23	28		50,0
				19/06/23	28		50,7
000022364	4	LAJE	22/05/23	29/05/23	07	150	30,0
				29/05/23	07		28,1
				19/06/23	28		47,5
				19/06/23	28		45,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
28/06/2023