



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/06/2023 a 29/06/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado Nº**

094097

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022775	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	160	30,6
				27/07/23	28		48,0
				27/07/23	28		45,6
000022777	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	130	30,1
				27/07/23	28		49,5
				27/07/23	28		50,9
000022778	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	140	32,4
				27/07/23	28		47,1
				27/07/23	28		50,1
000022780	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	135	31,0
				27/07/23	28		48,2
				27/07/23	28		49,5
000022781	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	160	35,7
				27/07/23	28		48,2
				27/07/23	28		48,3
000022782	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	165	28,6
				27/07/23	28		43,0
				27/07/23	28		45,3
000022783	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	150	33,3
				27/07/23	28		47,2
				27/07/23	28		48,3
000022784	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	140	27,7
				27/07/23	28		43,2
				27/07/23	28		46,2
000022786	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	130	33,0
				27/07/23	28		42,5
				27/07/23	28		47,4
000022787	3	LAJE	29/06/23	07/07/23	08	145	29,1
				27/07/23	28		46,1
				27/07/23	28		45,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Engº Evaldo José Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/08/2023