



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 11/08/2023 a 11/08/2023**

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

094715

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023156	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	140	32,3
				18/08/23	07		31,7
				08/09/23	28		46,8
				08/09/23	28		45,8
000023157	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	37,3
				18/08/23	07		37,9
				08/09/23	28		53,0
				08/09/23	28		50,5
000023158	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	38,9
				18/08/23	07		37,1
				08/09/23	28		51,2
				08/09/23	28		52,7
000023159	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	35,1
				18/08/23	07		38,4
				08/09/23	28		52,9
				08/09/23	28		41,9
000023160	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	32,7
				18/08/23	07		30,9
				08/09/23	28		47,2
				08/09/23	28		50,8
000023161	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	30,8
				18/08/23	07		28,4
				08/09/23	28		49,0
				08/09/23	28		51,6
000023162	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	135	26,4
				18/08/23	07		28,9
				08/09/23	28		52,1
				08/09/23	28		48,9
000023163	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	125	37,4
				18/08/23	07		37,0
				08/09/23	28		53,3
				08/09/23	28		50,9
000023164	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	34,2
				18/08/23	07		32,6
				08/09/23	28		52,2
				08/09/23	28		51,7
000023165	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	31,7
				18/08/23	07		32,1
				08/09/23	28		52,9
				08/09/23	28		56,2
000023166	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	140	30,1
				18/08/23	07		33,7
				08/09/23	28		50,7
				08/09/23	28		48,4
000023167	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	145	36,1
				18/08/23	07		33,9
				08/09/23	28		52,3
				08/09/23	28		54,1
000023168	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	34,9
				18/08/23	07		36,7
				08/09/23	28		59,0
				08/09/23	28		56,1
000023169	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	125	35,1

				18/08/23	07		34,6
				08/09/23	28		53,0
				08/09/23	28		50,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

Data
17/10/2023