



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 26/09/2023 a 26/09/2023**

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

095356

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023715	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	07	140	34,9
				03/10/23	07		36,2
				24/10/23	28		49,5
				24/10/23	28		54,7
000023716	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	120	34,9
				03/10/23	7		34,8
				24/10/23	28		49,3
				24/10/23	28		52,0
000023717	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	120	22,8
				03/10/23	7		28,4
				24/10/23	28		44,1
				24/10/23	28		44,0
000023718	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	135	31,6
				03/10/23	7		28,6
				24/10/23	28		46,7
				24/10/23	28		47,7
000023719	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	35,7
				03/10/23	7		32,8
				24/10/23	28		47,3
				24/10/23	28		48,2
000023721	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	33,5
				03/10/23	7		34,1
				24/10/23	28		52,1
				24/10/23	28		53,3
000023723	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	27,8
				03/10/23	7		30,5
				24/10/23	28		43,5
				24/10/23	28		45,7
000023724	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	33,4
				03/10/23	7		32,4
				24/10/23	28		48,0
				24/10/23	28		52,8
000023725	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	26,6
				03/10/23	7		27,2
				24/10/23	28		44,1
				24/10/23	28		47,3
000023726	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	33,0
				03/10/23	7		33,5
				24/10/23	28		49,3
				24/10/23	28		50,6
000023728	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	130	35,4
				03/10/23	7		33,7
				24/10/23	28		51,3
				24/10/23	28		51,9
000023729	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	120	31,7
				03/10/23	7		28,9
				24/10/23	28		44,9
				24/10/23	28		53,0
000023730	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	26,6
				03/10/23	7		31,1
				24/10/23	28		48,6
				24/10/23	28		48,8
000023732	4	LAJE	26/09/23	03/10/23	7	140	30,4

				03/10/23	7		30,6
				24/10/23	28		49,2
				24/10/23	28		48,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

Data
30/10/2023