



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/10/2023 a 26/10/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

095855

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023982	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	130	38,5
				02/11/23	07		41,9
				23/11/23	28		51,6
				23/11/23	28		52,1
000023983	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	36,0
				02/11/23	07		37,0
				23/11/23	28		48,4
				23/11/23	28		47,5
000023984	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	35,8
				02/11/23	07		34,0
				23/11/23	28		47,4
				23/11/23	28		47,9
000023985	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	30,5
				02/11/23	07		33,0
				23/11/23	28		42,1
				23/11/23	28		45,3
000023986	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	130	39,0
				02/11/23	07		39,8
				23/11/23	28		48,2
				23/11/23	28		48,9
000023987	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	38,7
				02/11/23	07		40,6
				23/11/23	28		50,4
				23/11/23	28		48,3
000023988	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	39,6
				02/11/23	07		39,7
				23/11/23	28		51,2
				23/11/23	28		47,6
000023989	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	130	40,0
				02/11/23	07		41,6
				23/11/23	28		47,6
				23/11/23	28		49,4
000023990	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	39,3
				02/11/23	07		39,1
				23/11/23	28		48,3
				23/11/23	28		50,0
000023991	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	37,7
				02/11/23	07		38,6
				23/11/23	28		48,5
				23/11/23	28		48,2
000023992	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	35,1
				02/11/23	07		36,4
				23/11/23	28		45,4
				23/11/23	28		47,8
000023993	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	130	34,5
				02/11/23	07		33,6
				23/11/23	28		43,0
				23/11/23	28		44,6
000023994	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	35,1
				02/11/23	07		33,5
				23/11/23	28		42,7
				23/11/23	28		41,2
000023995	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	130	36,5

				02/11/23	07		37,8
				23/11/23	28		44,6
				23/11/23	28		45,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
08/01/2024