



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/10/2023 a 26/10/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

095856

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023996	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	33,2
				02/11/23	07		33,9
				23/11/23	28		44,4
				23/11/23	28		43,7
000023997	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	35,6
				02/11/23	07		34,7
				23/11/23	28		44,7
				23/11/23	28		44,3
000023999	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	33,1
				02/11/23	07		31,9
				23/11/23	28		40,9
				23/11/23	28		39,7
000024000	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	130	28,3
				02/11/23	07		27,4
				23/11/23	28		36,9
				23/11/23	28		34,6
000024001	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	34,9
				02/11/23	07		35,8
				23/11/23	28		43,0
				23/11/23	28		41,7
000024002	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	140	31,8
				02/11/23	07		31,5
				23/11/23	28		41,3
				23/11/23	28		37,7
000024003	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	35,8
				02/11/23	07		37,6
				23/11/23	28		45,6
				23/11/23	28		46,3
000024004	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	37,9
				02/11/23	07		37,1
				23/11/23	28		47,0
				23/11/23	28		48,0
000024005	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	130	36,3
				02/11/23	07		36,9
				23/11/23	28		46,6
				23/11/23	28		48,1
000024007	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	35,1
				02/11/23	07		34,6
				23/11/23	28		44,2
				23/11/23	28		50,2
000024008	4	PILARES	26/10/23	02/11/23	07	120	34,3
				02/11/23	07		33,5
				23/11/23	28		46,6
				23/11/23	28		45,9
000024009	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	33,0
				02/11/23	07		36,0
				23/11/23	28		46,2
				23/11/23	28		45,3
000024010	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	30,8
				02/11/23	07		29,1
				23/11/23	28		42,9
				23/11/23	28		43,3
000024011	4	LAJE	26/10/23	02/11/23	07	120	34,4

				02/11/23	07		35,5
				23/11/23	28		52,1
				23/11/23	28		45,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
08/01/2024