



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/11/2023 a 28/11/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

096189

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024233	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	120	26,1
				05/12/23	07		24,9
				26/12/23	28		38,0
				26/12/23	28		36,8
000024234	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	140	28,2
				05/12/23	07		25,1
				26/12/23	28		40,9
				26/12/23	28		36,6
000024236	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	140	24,9
				05/12/23	07		25,8
				26/12/23	28		35,2
				26/12/23	28		35,9
000024237	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	140	24,5
				05/12/23	07		25,2
				26/12/23	28		35,9
				26/12/23	28		36,6
000024238	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	140	24,3
				05/12/23	07		26,2
				26/12/23	28		37,6
				26/12/23	28		37,2
000024239	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	130	24,2
				05/12/23	07		22,9
				26/12/23	28		37,2
				26/12/23	28		35,3
000024240	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	120	21,7
				05/12/23	07		22,4
				26/12/23	28		35,1
				26/12/23	28		36,0
000024241	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	130	23,8
				05/12/23	07		23,8
				26/12/23	28		39,4
				26/12/23	28		40,4
000024242	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	120	27,2
				05/12/23	07		25,5
				26/12/23	28		41,8
				26/12/23	28		41,2
000024244	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	120	24,7
				05/12/23	07		28,0
				26/12/23	28		37,0
				26/12/23	28		41,8
000024245	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	120	24,8
				05/12/23	07		27,1
				26/12/23	28		38,7
				26/12/23	28		36,9
000024246	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	120	27,8
				05/12/23	07		27,4
				26/12/23	28		41,9
				26/12/23	28		42,3
000024247	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	140	25,7
				05/12/23	07		25,0
				26/12/23	28		35,0
				26/12/23	28		35,5
000024248	4	LAJE	28/11/23	05/12/23	07	120	22,8

				05/12/23	07		23,0
				26/12/23	28		35,8
				26/12/23	28		35,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
08/01/2024