



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/01/2024 a 18/01/2024

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado Nº**

097128

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	CAIXA D'AGUA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024611	4	CAIXA D'AGUA	18/01/24	25/01/24	7	130	26,4
				25/01/24	7		29,4
				15/02/24	28		44,7
				15/02/24	28		40,8
000024612	4	CAIXA D'AGUA	18/01/24	25/01/24	7	140	31,1
				25/01/24	7		28,6
				15/02/24	28		50,1
				15/02/24	28		48,6
000024615	4	CAIXA D'AGUA	18/01/24	25/01/24	7	140	23,2
				25/01/24	7		22,7
				15/02/24	28		39,0
				15/02/24	28		41,6
000024617	4	CAIXA D'AGUA	18/01/24	25/01/24	7	135	27,8
				25/01/24	7		27,7
				15/02/24	28		42,4
				15/02/24	28		45,5
000024618	4	CAIXA D'AGUA	18/01/24	25/01/24	7	140	29,2
				25/01/24	7		27,3
				15/02/24	28		37,8
				15/02/24	28		37,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/02/2024