



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/04/2022 a 13/04/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

Contrato

093248

Certificado N°

087010

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018318	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	135	31,7
				20/04/22	07		33,2
				11/05/22	28		43,8
				11/05/22	28		45,8
000018320	3	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	130	28,4
				20/04/22	07		27,5
				11/05/22	28		43,7
000018321	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	130	28,8
				20/04/22	07		27,6
				11/05/22	28		46,2
				11/05/22	28		44,9
000018322	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	125	32,6
				20/04/22	07		32,4
				11/05/22	28		45,0
				11/05/22	28		45,3
000018323	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	135	30,7
				20/04/22	07		30,7
				11/05/22	28		44,6
				11/05/22	28		43,5
000018324	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	140	33,4
				20/04/22	07		30,5
				11/05/22	28		40,9
				11/05/22	28		41,3
000018325	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	140	31,5
				20/04/22	07		26,2
				11/05/22	28		45,6
				11/05/22	28		41,8
000018326	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	135	32,7
				20/04/22	07		33,6
				11/05/22	28		45,6
				11/05/22	28		49,0
000018328	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	135	27,9
				20/04/22	07		34,7
				11/05/22	28		43,8
				11/05/22	28		43,8
000018329	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	140	29,8
				20/04/22	07		30,6
				11/05/22	28		43,2
				11/05/22	28		44,3
000018330	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	140	33,3
				20/04/22	07		31,4
				11/05/22	28		43,5
				11/05/22	28		43,0
000018331	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	130	33,9
				20/04/22	07		30,3
				11/05/22	28		45,6
				11/05/22	28		43,3
000018332	4	LAJE	13/04/22	20/04/22	07	140	26,6
				20/04/22	07		26,4
				11/05/22	28		43,3
				11/05/22	28		41,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/05/2022