



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/07/2022 a 19/07/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM  
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

**Contrato**

093248

**Certificado Nº**

088981

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PILARES CX D'AGUA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019619	4	PILARES CX D'AGUA	19/07/22	26/07/22	07	140	22,2
				26/07/22	07		20,0
				16/08/22	28		39,6
				16/08/22	28		37,4
000019624	4	FUNDO CX D'AGUA	19/07/22	26/07/22	07	135	19,3
				26/07/22	07		19,7
				16/08/22	28		43,6
				16/08/22	28		42,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

25/08/2022