



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/07/2022 a 29/07/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

Contrato

093248

Certificado Nº

089175

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	CAIXA D`AGUA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE)	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019774	6	CAIXA D`AGUA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE)	29/07/22	12/08/22	14	140	35,4
				12/08/22	14		32,8
				12/08/22	14		36,5
				26/08/22	28		39,0
				26/08/22	28		41,5
				26/08/22	28		38,2
000019777	4	CAIXA D`AGUA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE)	29/07/22	12/08/22	14	130	37,4
				12/08/22	14		31,2
				26/08/22	28		37,0
				26/08/22	28		37,6
000019778	6	CAIXA D`AGUA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE)	29/07/22	12/08/22	14	140	36,5
				12/08/22	14		39,4
				12/08/22	14		35,6
				26/08/22	28		42,7
				26/08/22	28		42,9
				26/08/22	28		40,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2USINA

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2022