



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/11/2022 a 14/11/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM  
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS

Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

**Contrato**

093248

**Certificado Nº**

090736

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17044

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	CISTERNA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020927	5	CISTERNA	14/11/22	22/11/22	08	120	31,3
				22/11/22	08		27,8
				12/12/22	28		43,1
				12/12/22	28		45,2
				12/12/22	28		47,8
000020932	4	CISTERNA	14/11/22	22/11/22	08	120	29,2
				22/11/22	08		25,7
				12/12/22	28		43,5
				12/12/22	28		40,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Engº Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/06/2023