



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/08/2022 a 31/08/2022

Cliente: MARIA GUEIXA INDUSTRIA DE  
Obra: COMERCIAL / N° INSCRICAO DA OBRA -  
90.011.45186/73  
Endereço: RUA F GLEBA 13 E 14

**Contrato**

093280

**Certificado N°**

090021

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16937

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	S220	ESTACAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035364	1	ESTACAS	24/08/22	21/09/22	28	260	34,9
000035374	1	ESTACAS	24/08/22	21/09/22	28	250	32,3
000035381	1	ESTACAS	24/08/22	21/09/22	28	270	35,5
000035397	1	ESTACAS	25/08/22	22/09/22	28	250	39,6
000035402	1	ESTACAS	25/08/22	22/09/22	28	250	36,7
000035424	1	ESTACAS	25/08/22	22/09/22	28	250	40,0
000035436	1	ESTACAS	26/08/22	23/09/22	28	250	37,9
000035451	1	ESTACAS	26/08/22	23/09/22	28	240	37,1
000035465	1	ESTACAS	29/08/22	26/09/22	28	260	37,1
000035483	1	ESTACAS	30/08/22	27/09/22	28	260	32,4
000035515	1	ESTACAS	31/08/22	28/09/22	28	260	36,7
000035525	1	ESTACAS	31/08/22	28/09/22	28	270	34,8
000035544	1	ESTACA	31/08/22	28/09/22	28	260	42,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

21/10/2022