



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/01/2023 a 16/01/2023

Cliente: CYRELA BELGRADO EMP. IMOB
Obra: OBRA 2150.7580 - EASY BOTAFOGO
Endereço: RUA PROFESSOR ALVARO RODRIGUES, 143, CNO

Contrato

CA8429

Certificado N°

067591

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11335

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia	1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006176	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	130	25,7
				13/02/23	28		36,9
				13/02/23	28		37,4
000006178	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	125	25,7
				13/02/23	28		37,4
				13/02/23	28		38,1
000006180	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	130	31,1
				13/02/23	28		43,8
				13/02/23	28		43,9
000006182	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	125	26,0
				13/02/23	28		36,5
				13/02/23	28		37,3
000006184	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	130	26,8
				13/02/23	28		37,5
				13/02/23	28		37,7
000006186	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	125	31,8
				13/02/23	28		43,3
				13/02/23	28		43,6
000006187	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	120	27,9
				13/02/23	28		40,3
				13/02/23	28		40,8
000006189	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	125	29,2
				13/02/23	28		41,1
				13/02/23	28		41,7
000006190	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	120	28,7
				13/02/23	28		41,1
				13/02/23	28		41,7
000006193	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	125	27,7
				13/02/23	28		39,7
				13/02/23	28		40,7
000006195	3	NAO INFORMADO	16/01/23	23/01/23	07	130	27,5
				13/02/23	28		40,9
				13/02/23	28		41,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777

RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ

CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/08/2023