



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/04/2024 a 10/04/2024

Cliente: PRAIA 188 EMPREENDIMENTOS
Obra: PRAIA 188 - SINGULAR
Endereço: RUA ELESBAO LINHARES, 188 OC 100

Contrato

AC8907

Certificado N°

098567

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16933

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038249	2	LAJE POLIDA	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	150	42,1 40,8
000038252	2	LAJE POLIDA	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	160	39,4 40,7
000038254	2	LAJE POLIDA	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	160	45,3 46,6
000038257	2	LAJE POLIDA	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	160	46,7 47,4
000038261	2	LAJE POLIDA	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	160	39,1 38,1
000038264	2	LAJE	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	140	43,4 44,0
000038266	2	LAJE	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	140	42,1 44,3
000038268	2	LAJE	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	120	43,5 42,6
000038270	2	LAJE	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	140	43,2 42,4
000038272	2	LAJE	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	130	42,6 41,6
000038275	2	LAJE POLIDA	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	150	44,1 46,0
000038279	2	LAJE	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	145	41,2 40,5
000038287	2	LAJE POLIDA	10/04/24	08/05/24 08/05/24	28 28	155	39,8 41,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/06/2025