



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/06/2024 a 28/06/2024

Cliente: PRAIA 188 EMPREENDIMENTOS  
Obra: PRAIA 188 - SINGULAR  
Endereço: RUA ELESBAO LINHARES, 188 OC 100

**Contrato**

AC8907

**Certificado N°**

099987

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000039559	2	LAJE	28/06/24	26/07/24 26/07/24	28 28	155	43,9 43,7
000039560	2	LAJE	28/06/24	26/07/24 26/07/24	28 28	145	41,2 39,7
000039563	2	LAJE	28/06/24	26/07/24 26/07/24	28 28	160	46,6 45,7
000039565	2	LAJE	28/06/24	26/07/24 26/07/24	28 28	140	50,6 47,7
000039568	2	LAJE	28/06/24	26/07/24 26/07/24	28/ 28	160	41,7 40,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/06/2025