



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/10/2022 a 18/10/2022

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

090811

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDACAO SAPATAS BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036476	2	FUNDACAO SAPATAS BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	115	47,8
				15/11/22	28		47,9
000036477	2	SAPATAS FUNDACAO BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	120	56,1
				15/11/22	28		56,6
000036479	2	BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	120	37,3
				15/11/22	28		42,0
000036484	2	BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	115	40,0
				15/11/22	28		44,5
000036486	2	BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	125	47,6
				15/11/22	28		46,7
000036495	2	BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	125	41,7
				15/11/22	28		40,5
000036496	2	BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	130	39,8
				15/11/22	28		41,7
000036506	2	BLOCO	18/10/22	15/11/22	28	120	49,3
				15/11/22	28		51,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

11/01/2023