



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/11/2022 a 10/11/2022

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

091129

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	SAPATA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036961	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	120	39,0
				08/12/22	28		39,0
000036962	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	120	39,3
				08/12/22	28		41,9
000036964	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	130	40,2
				08/12/22	28		38,2
000036965	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	110	43,7
				08/12/22	28		41,9
000036968	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	120	38,3
				08/12/22	28		36,7
000036969	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	110	38,1
				08/12/22	28		42,3
000036970	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	120	41,5
				08/12/22	28		40,8
000036971	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	110	42,3
				08/12/22	28		40,8
000036976	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	115	42,1
				08/12/22	28		43,1
000036979	2	SAPATA	10/11/22	08/12/22	28	120	47,6
				08/12/22	28		46,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2023