



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 24/04/2023 a 24/04/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

093138

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16929

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000039471	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	135	22,6
				22/05/23	28		40,2
				22/05/23	28		41,2
000039472	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	26,9
				22/05/23	28		35,0
				22/05/23	28		41,6
000039473	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	31,4
				22/05/23	28		39,7
				22/05/23	28		39,0
000039474	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	125	26,8
				22/05/23	28		40,7
				22/05/23	28		37,9
000039475	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	27,4
				22/05/23	28		39,3
				22/05/23	28		42,0
000039476	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	125	26,3
				22/05/23	28		41,9
				22/05/23	28		38,5
000039477	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	29,5
				22/05/23	28		43,9
				22/05/23	28		42,2
000039479	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	135	27,7
				22/05/23	28		46,4
				22/05/23	28		44,9
000039481	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	135	27,6
				22/05/23	28		36,6
				22/05/23	28		42,4
000039483	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	26,8
				22/05/23	28		45,8
				22/05/23	28		43,6
000039485	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	24,8
				22/05/23	28		40,9
				22/05/23	28		44,4
000039488	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	31,3
				22/05/23	28		43,3
				22/05/23	28		44,8
000039490	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	30,1
				22/05/23	28		37,8
				22/05/23	28		39,9
000039492	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	135	26,7
				22/05/23	28		44,2
				22/05/23	28		42,0
000039493	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	26,6
				22/05/23	28		47,3
				22/05/23	28		45,5
000039496	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	130	24,1
				22/05/23	28		42,5
				22/05/23	28		40,3
000039498	3	LAJE	24/04/23	02/05/23	08	120	23,9
				22/05/23	28		41,6
				22/05/23	28		42,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
24/05/2023