



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/05/2023 a 24/05/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

093511

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16918

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000040025	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	140	23,2
000040028	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	140	24,5
000040031	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	145	25,7
000040034	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	130	22,1
000040037	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	150	20,9
000040040	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	150	22,8
000040046	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	150	24,5
000040048	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	145	24,3
000040050	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	150	25,1
000040053	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	150	22,5
000040059	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	150	23,4
000040068	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	140	24,5
000040075	1	LAJE	24/05/23	31/05/23	07	135	23,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/06/2023