



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/05/2023 a 25/05/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

093540

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17302

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40/CPV-S	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000040079	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	135	31,3
000040080	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	27,0
000040082	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	27,3
000040083	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	145	28,2
000040084	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	135	25,5
000040085	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	30,8
000040086	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	28,7
000040087	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	29,9
000040088	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	29,4
000040090	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	30,0
000040092	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	150	29,2
000040094	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	26,8
000040096	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	26,6
000040106	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	145	25,2
000040108	1	LAJE	25/05/23	01/06/23	07	140	25,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/06/2023