



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/01/2024 a 05/01/2024

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

097189

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16933

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044133	2	PISO POLIDO	05/01/24	02/02/24	28	150	36,2
				02/02/24	28		35,1
000044135	2	PISO POLIDO	05/01/24	02/02/24	28	140	37,6
				02/02/24	28		36,7
000044138	2	PISO POLIDO	05/01/24	02/02/24	28	150	35,1
				02/02/24	28		36,8
000044141	2	PISO POLIDO	05/01/24	02/02/24	28	120	38,5
				02/02/24	28		36,7
000044143	2	PISO POLIDO	05/01/24	02/02/24	28	150	40,5
				02/02/24	28		40,4
000044145	2	PISO POLIDO	05/01/24	02/02/24	28	140	39,1
				02/02/24	28		42,0
000044148	2	PISO POLIDO	05/01/24	02/02/24	28	140	38,8
				02/02/24	28		38,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/03/2024