



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/09/2022 a 20/09/2022

Cliente: G7 CONSTRUTORA SPE LTDA
Obra: RESIDENCIAL BLUE COAST
Endereço: RUA DARCI RIBEIRO DE CASTRO S/Nº, QUADRA

Contrato

094312

Certificado N°

090343

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17154

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 40,0 | CP III 40 RS | 220 + - 30 | EASTACA | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Fina | 0 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000022474 | 2 | EASTACA | 20/09/22 | 18/10/22 18/10/22 | 28 28 | 220 | 52,8 55,9 |
| 000022481 | 2 | ESTACA | 20/09/22 | 18/10/22 18/10/22 | 28 28 | 240 | 51,2 50,3 |
| 000022485 | 2 | ESTACA | 20/09/22 | 18/10/22 18/10/22 | 28 28 | 220 | 47,3 48,7 |
| 000022488 | 1 | ESTACA | 20/09/22 | 18/10/22 | 28 | 250 | 41,3 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Eivaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

08/02/2023